



Technische fiche

Samenstelling

- Gebroken kalksteen 2/8
- Grind 8/16
- Zand 0/2
- Breekzand 0/4
- 300 kg cement/m³ (Portlandcement NBN B12 CEM I 52,5 R)

Wapening

10.000 liter & 8.000 liter

- Bodem 300 x 300 x 8
- Deksel 300 x 300 x 8

6.000 liter & 5.000 liter

- Bodem 300 x 300 x 8
- Deksel 300 x 300 x 8

Kwaliteit Wapening : BE500S

Betonkwaliteit

min. B45

Maximale Belasting

60 cm. grondlast

Inhoudsberekening

STS paraaf 21

Drukweerstand

gemiddelde drukweerstand na 28 dagen op kubussen van 150 x 150 x 150 =
45kg/cm² (45N/mm²)

Bodem en wand worden tijdens het productieproces uit één stuk gegoten en getrild.